

Cechy produktu		9422-SC	9309-SC	9-911-REV-A
	Aplikacje	Wiązanie krawędziowe i narożnikowe, dodawanie stabilności mechanicznej		Wiązanie przewodów, zakańczanie cewek
	Cechy	Tiksotropowy w technologii See Cure		tiksotropowy
	Lepkość [cP]	38 000	45 000	36 000
Utwardzanie				
Urządzenie	Intensywność			
BlueWave 2000	10 W/cm ²	2 sekundy	4 sekundy	1,5 sekundy
5000-EC Flood	200 mW/cm ²	10 sekund	20 sekund	1 sekunda
UVCS Conveyor	2 500 mW/cm ²	1,8 m/min	2,4 m/min	7,6 m/min
Typowa siła wiązania				
Test		Typowa siła wiązania, kgf [lbf]		
Ścinanie		16 [35]	8 [18]	b.d.
Rozciąganie		8,2 [18]	5,4 [12]	28 MPa
Zginanie		28 [62]	7,8 [17]	b.d.