

Dostępne stopy dla kulek lutowych

Średnica	Tolerancja *	Nie zawierające ołowi (Pb Free)						Zawierające ołów (Pb)						
		Sn94.3Ag5Cu0.7 [217°C]	Sn96.5Ag3Cu0.5 [217°C]	Sn95.5Ag4Cu0.5 [217°C]	Sn98.5Ag1Cu0.5 [217-227°C]	Sn96.5Ag3.5 [221°C]	Sn95Sb5 [232-240°C]	Sn62Pb36Ag2 [179°C]	Sn63Pb37 [183°C]	Sn5Pb85Sb10 [240-256°C]	Sn10Pb88Ag2 [268-292°C]	Sn10Pb90 [275-302°C]	Sn5Pb92.5Ag2.5 [287-296°C]	Sn5Pb95 [308-312°C]
50 µm	± 3 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
60 µm	± 3 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80 µm	± 4 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100 µm	± 5 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
150 µm	± 5 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
250 µm	± 5 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300 µm	± 10 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350 µm	± 10 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
400 µm	± 10 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
500 µm	± 12 µm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Ciaśniejsze tolerancje są dostępne na życzenie